



Технический паспорт Polysynthesis AR-1116

Тип продукта

Жирная смола

Применение

AR-1116 — это алкидная смола, предназначенная для воздушной сушки, модифицированная ароматическим изоцианатом. Используется в производстве высококачественных декоративных изделий из дерева и металла. Состав для сушки металла: 0,05% Co, 0,2% Zr, 0,2%Ca.

Рекомендации по хранению.

Хранение в тени, вдали от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура хранения от 15°C до 30°C. Вскрывать упаковку непосредственно перед использованием. При более высокой температуре срок годности сокращается.

Срок годности

Срок годности при хранении (при температуре ниже 30°C): 18 месяцев

Технические параметры

Параметр	Ед.Изм.	Значения
Внешний вид		Желтоватая и вязкая жидкость
Сухой остаток (150°C*1ч)	%	57-59
Вязкость при 23 °C	МПа.С	1300-1700
Кислотное число	мг КОН/г	≤2
Цвет (Fe-Co)		≤8
Жирность смолы		64%
Растворитель		D40

Упаковка 1000 кг. — IBC кубы.